

Bourrelet 511

- Bourrelet en laine de verre sans liant organique enserré dans une guipure de fil d'acier galvanisé.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Pour toutes les tuyauteries droites ou courbes quelqu'en soit le diamètre
- + Pour toutes configurations de réseaux et jonctions de réseaux
- + Utilisation en joint coupe-feu au passage de murs ou de dalles en complément de mastics expansifs
- + Utilisation en joint thermique dans le montage d'éléments préfabriqués
- + Résistance aux fortes températures
- + Imputrescible

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Température limite d'emploi en régime continu : 500 °C

Imputrescible

Dilatation et retrait : matériau inerte

Chaleur spécifique : 0,23 Wh/kg°C

Produit agréé EDF : PMUC n° 9026 (selon convention technique CT 2011-008)

Consommation : longueur de bourrelet 511 à utiliser par ml de tuyauterie

Ø

Ø	extérieurertuyaute		Ø	extérieurertuyaute	
	riemm	avecépaisseur30 mm		riemm	avecépaisseur30 mm
		avecépaisseur50 mm			avecépaisseur50 mm
21	6,00	4.90	102	15.90	10.60
27	6.90	5.30	108	16.50	11.00
33	7.60	5.80	114	17.30	11.30
42	8.70	6.20	118	17.80	11.60
48	9.40	6.40	127	18.80	12.30
51	9.70	6.90	140	20.40	13.20
60	10.80	7.20	144	20.90	13.40
64	11.30	7.60	152	21.80	14.00
70	12.00	8.00	170	24.00	14.30
77	12.80	8.40	196	27.20	17.00
83	13.50	8.80	222	30.30	18.80
89	14.20	9.60	248	33.40	20.60
95	15.00	10.00	274	36.50	22.40
98	15.40	10.30	300	39.70	24.20

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf. Isover	Diamètre mm	Longueur m	rlx/colis	ml/rlx	ml/colis	Dispo.
72508	30	50	2	50	100	B
72509	50	40	2	40	80	B

Disponibilité :

- ✚ A, produit disponible sur stock.
- ✚ B, produit disponible sur fabrication.
- ✚ C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Bourrelet 511 est conditionné sous sac polyéthylène. Les sacs doivent être stockés à l'abri des intempéries.

DOCUMENT

- ✚ Document [RA07-0404](#)
- ✚ Document [DG THERIND 0907](#)
- ✚ Document [DG GENCLIM 0907](#)

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA