

Rockwool 133 (Matelas à lamelles)

Description

Le matelas isolant Rockwool 133 est constitué de bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, collées sur une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre.

Applications

Ce matelas à lamelles a été conçu pour l'isolation thermique et acoustique par l'extérieur des gaines de ventilation et garantit également une épaisseur d'isolation constante, même dans les coins. Rockwool 133 EF (Easy Fit) est pourvu d'une couche autocollante revêtue d'un film de protection.

Avantages

- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Conserve une épaisseur d'isolation constante, même dans les angles droits
- Montage rapide
- Application dans les issues de secours, les gaines techniques, etc., grâce au comportement au feu optimal
- Pas besoin d'appliquer des colles supplémentaires pour l'application de Rockwool 133 EF
- Utilisation optimale du matériau avec Rockwool 133 EF grâce à la réutilisation des restes de découpe
- Rockwool 133 EF garantit une finition esthétique des surfaces de par l'absence de chevilles autocollantes.



Applications

→ Isolation thermique

Conseils d'installation

→ Rockwool 133

Contactez le service client



Service client

Tel.: +33 (0)1 40 77 82 11
Fax.: +33 (0)1 40 77 80 40

→ info-rti@rockwool.nl

Coefficient de conductivité thermique

Prestations	Température	Valeurs	Unité de mesure	Normes
t°m (°C)	10	0,038	λ (W/mK)	EN 12667
t°m (°C)	20	0,04	λ (W/mK)	EN 12667
t°m (°C)	30	0,041	λ (W/mK)	EN 12667
t°m (°C)	40	0,043	λ (W/mK)	EN 12667
t°m (°C)	50	0,044	λ (W/mK)	EN 12667
t°m (°C)	100	0,054	λ (W/mK)	EN 12667

Caractéristiques techniques et normes

Propriété	Performance	Normes
Température de service maximale	133: 250°C, 133 EF: 50°C	EN 14706
Réaction au feu	Incombustible M0	NF P 92507
Absorption d'eau	Absorption d'eau < 1 kg/m ²	EN 1609
Qualité d'adhérence Rockwool 133 EF	Limiter la température de mise en oeuvre à 50°C	
Densité	37kg/m ³	
Résistance à la diffusion de vapeur du revêtement aluminium	Sd ≥ 200m	EN 12086

Dimensions

Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Emballage m2/collo	Emballage
25	10000	1000	10	Emballé sous film rétractable
30	8000	1000	8	Emballé sous film rétractable
50	5000	1000	5	Emballé sous film rétractable

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA