

Therminap 342

- Nappe en laine de roche cousue sur un grillage galvanisé.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Identification par marquage
- + Palettisation, meilleure conservation des produits jusqu'à la mise en oeuvre

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Conductivité

é

thermique :

Température

ure

moyenne	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
---------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Conductivité

é

thermique	38	45	53	62	73	86	99	114	150	195
-----------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

W/(m.K)

Température d'utilisation en régime continu : 620 °C (selon EN 14706)

Masse volumique : 100 kg/m³

Produit agréé EDF : PMUC en cours (selon convention technique CT 2011-008)

Comportement à l'eau : non hydrophile, AGI Q 136

Imputrescible

Dilatation et retrait : matériau inerte

Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, zinc, cuivre, acier, aluminium).

Produit conforme aux spécifications relatives aux aciers inoxydables austénitiques et situé dans la zone acceptable du diagramme de Karnes (selon l'ASTM C 795-89). Mesures effectuées selon les méthodes standard (ASTM C 692-89 et ASTM C 871-89), relatives aux tests de corrosion et à l'analyse chimique.

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf. Isover	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	rlx/colis	colis/pal	m2/colis	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
82588	120	2,5	0,6	2	16	3	32	1,5	48	B
82587	100	3	0,6	2	16	3,6	32	1,8	57,6	A
82586	90	3	0,6	2	16	3,6	32	1,8	57,6	B
82585	80	3	0,6	2	16	3,6	32	1,8	57,6	A
82584	70	4	0,6	2	16	4,8	32	2,4	76,8	A
82583	60	4	0,6	2	16	4,8	32	2,4	76,8	A
82582	50	5	0,6	2	16	6	32	3	96	A

Réf. Isover	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
72505	120	2,5	0,6	30	1,5	45	A
21120	100	3	0,6	30	1,8	54	A
72503	80	3	0,6	900	1,8	1620	A
72470	60	4	0,6	30	2,4	72	A
72501	50	5	0,6	30	3	90	A
82981	40	6	0,6	32	3,6	115,2	B

Réf. Isover	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	m2/rlx	Dispo.
82957	30	8	0,6	4,8	A

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les produits Therminap sont conditionnés en rouleaux sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée polyéthylène rétracté anti-UV.
Les palettes ne doivent pas être stockées à l'extérieur.

DOCUMENT

- Document [RA06-0074](#)
- Document [DG THERIND 0907](#)

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623
 Service technique : 00 213 770 760 584
 Fax : 00 213 23 27 44 14
 Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com
 Site Web: www.solisoalgerie.com
 Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

