

## ProRox SL 940



Ancien nom: Rockwool 231

### Description du produit

ProRox SL 940 est un panneau rigide en laine de roche.

### Application

ProRox SL 940 convient à l'isolation thermique et acoustique de parois horizontales ou verticales.

### Propriétés du produit

	Performances											Normes	
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400				EN 12667
	$\lambda$ (W/mK)	0,041	0,047	0,055	0,065	0,078	0,093	0,108	0,126				
Température de service maximale	350 °C Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille d'aluminium externe ne doit pas dépasser 80 °C.											EN 14706	
Comportement au feu	Euroclass A1											EN 13501-1	
Densité nominale	70 kg/m <sup>3</sup>											EN 1602	
Absorption d'eau	< 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609	
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$											EN 14303	
	Sd > 200 m (pour le produit revêtu d'aluminium)											EN 12086	
Résistivité au flux d'air	> 30 kPa.s/m <sup>2</sup>											EN 29053	
Désignation	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+ )400-WS1											EN 14303	
	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+ )400-WS1-MV2 (pour le produit revêtu d'une feuille d'aluminium)												



**Contact :**

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : [solisodz@gmail.com](mailto:solisodz@gmail.com) / [contact@solisoalgerie.com](mailto:contact@solisoalgerie.com)

Site Web: [www.solisoalgerie.com](http://www.solisoalgerie.com)

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA