

ProRox SL 920



Ancien nom: Rockwool Flexiboard

Description du produit

ProRox SL 920 est un panneau flexible en laine de roche. Un revêtement en feuille d'aluminium (Alu) renforcée de fibres de verre ou tissu de verre sur une face est disponible sur demande.

Application

ProRox SL 920 convient à l'isolation thermique de parois horizontales ou verticales.

Propriétés du produit

	Performances											Normes	
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250							EN 12667
	λ (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106							
Température de service maximale	250 °C Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille d'aluminium externe ne doit pas dépasser 80 °C.											EN 14706	
Comportement au feu	Euroclass A1											EN 13501-1	
Densité nominale	39 kg/m ³											EN 1602	
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²											EN 1609	
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$											EN 14303	
	Sd > 200 m (pour le produit revêtu d'aluminium)											EN 12086	
Résistivité au flux d'air	> 10 kPa.s/m ²											EN 29053	
Désignation	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-250-WS1											EN 14303	
	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)-250-WS1-MV2 (pour le produit revêtu d'une feuille d'aluminium)												
Conformité	Convention Technique Nationale PMUC - CT2010-006 - N°PMUC 09-033												



Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA