

ProRox SL 930



Ancien nom: Rockwool Multiboard

Description du produit

ProRox SL 930 est un panneau semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en feuille d'aluminium (Alu) renforcée de fibres de verre ou tissu de verre sur une face est disponible sur demande.

Application

ProRox SL 930 est adapté à l'isolation thermique et acoustique des parois horizontales et verticales, lorsqu'un matériau isolant stable permet d'éviter une structure de soutien supplémentaire. Exemples d'utilisation : parois de réservoirs ou panneaux acoustiques.

Propriétés du produit

	Performances										Normes	
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350				EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122				
Température de service maximale	350 °C Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille d'aluminium externe ne doit pas dépasser 80 °C.										EN 14706	
Comportement au feu	Euroclass A1										EN 13501-1	
Densité nominale	55 kg/m ³										EN 1602	
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²										EN 1609	
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$										EN 14303	
	Sd > 200 m (pour le produit revêtu d'aluminium)										EN 12086	
Résistivité au flux d'air	> 20 kPa.s/m ²										EN 29053	
Désignation	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)350-WS1										EN 14303	
	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)350-WS1-MV2 (pour le produit revêtu d'une feuille d'aluminium)											



Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA