

## ProRox SL 960



Ancien nom: Rockwool 233

### Description du produit

ProRox SL 960 est un panneau rigide et résistant.

### Application

ProRox SL 960 a été conçu spécialement pour l'isolation thermique et acoustique de structures soumises à des températures intermédiaires type fours ou étuves.

### Propriétés du produit

	Performances												Normes
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500			EN 12667
	$\lambda$ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,071	0,081	0,094	0,107	0,140			
Température de service maximale	500 °C Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille d'aluminium externe ne doit pas dépasser 80 °C.												EN 14706
Comportement au feu	Euroclass A1												EN 13501-1
Densité nominale	100 kg/m <sup>3</sup>												EN 1602
Absorption d'eau	< 1 kg/m <sup>2</sup>												EN 1609
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$												EN 14303
	Sd > 200 m (pour le produit revêtu d'aluminium)												EN 12086
Résistivité au flux d'air	> 60 kPa.s/m <sup>2</sup>												EN 29053
Désignation	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)-500-WS1												EN 14303
	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)-500-WS1-MV2 (pour le produit revêtu d'une feuille d'aluminium)												



**Contact :**

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : [solisodz@gmail.com](mailto:solisodz@gmail.com) / [contact@solisoalgerie.com](mailto:contact@solisoalgerie.com)

Site Web: [www.solisoalgerie.com](http://www.solisoalgerie.com)

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA