

ProRox SL 970



Ancien nom: Rockwool HT 660

Description du produit

ProRox SL 970 est un panneau en laine de roche rigide et indéformable.

Application

ProRox SL 970 a été conçu spécialement pour l'isolation thermique et acoustique de structures soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques légères tel que des vibrations. Exemples d'utilisation : fours, fourneaux, conduits d'évacuation.

Propriétés du produit

	Performances												Normes
Conductivité thermique	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	680	EN 12667
	λ (W/mK)	0,041	0,046	0,052	0,059	0,068	0,077	0,087	0,099	0,128	0,162	0,196	
Température de service maximale	680 °C Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille d'aluminium externe ne doit pas dépasser 80 °C.												EN 14706
Comportement au feu	Euroclass A1												EN 13501-1
Densité nominale	115 kg/m ³												EN 1602
Qualité AS	Concentration en ions chlorure < 10 ppm												EN 13468
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²												EN 1609
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$												EN 14303
	Sd > 200 m (pour le produit revêtu d'aluminium)												EN 12086
Résistivité au flux d'air	> 70 kPa.s/m ²												EN 29053
Désignation	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)-680-WS1-CL10												EN 14303
	MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)-680-WS1-MV2-CL10 (pour le produit revêtu d'une feuille d'aluminium)												
Conformité	Convention Technique Nationale PMUC - CT2010-006 - N°PMUC 09-032												



Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA